

# YCC / 空壓油封橡膠材質物性表



材質 項目	標準 材 質				
		NBR	NBR	NBR	NBR
常 態	硬度 (JIS Hs)	75 ± 5	80 ± 5	85 ± 5	90 ± 5
	抗拉強度(kg/cm <sup>2</sup> ) 最小	160	165	165	170
	延伸率(%) 最小	250	200	200	150
壓縮變 形測試	溫度(°C)/時間(Hrs.)	100°C/70	100°C/70	100°C/70	100°C/70
	最大變形量(%)	20	20	20	25
材質特性		適用於給油、無給油以及乾燥空氣的情形下			
YCC適用產品型號		APA · APP · GLY · APN · RP · ANSP · APG · PRY	AGP · ARY	AVB	AEI

